

## Bestekvoorschrift 1/1 (2012)

### Chemsta Accelerator

**Toepassingsgebied:** zandcement dekvloer met een versnelde droogtijd

Bestektekst voor een sneldrogende dekvloer door toevoeging van sneldrogend additief.

**POS.** Afleveren en verleggen van een sneldrogende, zwevende of hechtende dekvloer mits toevoeging van het additief Chemsta Accelerator.

**Technische eigenschappen:**

- Gereduceerde droogtijden tot 5 dagen in functie van de dosering (% t.o.v. cementgewicht)
- Verbeterd de mechanische eigenschappen; verbeterde buig- en druksterkte.
- Plastificerende werking; Chemsta Accelerator verbeterd de afwerking en de pompbaarheid van de zandcementdekvloer.
- Krimp en scheurvorming wordt geminimaliseerd door de waterbesparing in het cementmengsel.
- Voor een dichter en sterker oppervlak.

**Product informatie:**

Productnaam:	Chemsta Accelerator
Vorm:	Bruine vloeistof
Dosering: van	1% tot 1,7% van het cementgewicht voor droogtijd van 15 tot 5 dagen
Buigtreksterkte:	> 4 N/mm <sup>2</sup>
Druksterkte:	> 25 N/mm <sup>2</sup>
Getest op prisma's:	40x40x160mm
Dikte chape vanaf:	60mm

Al de bijkomende technische gegevens en voorwaarden zijn te vinden in de technische fiche.

**Belangrijk!!**

- De droogtijd is behaald eens de dekvloer minder dan 2 CM% restvocht bevat (gemeten door CM-meting).