

## Verwarmingsadvies

### Chemsta Plus PP

*Plastificeerder met vezelwapening*

Datum: .....

Opdrachtgever: .....

Bouw/project: .....

Het aanzetten van de vloerverwarming kan als volgt gebeuren:

10 dag na het verleggen van de dekvloer



#### Verwarmingscurve

Dosering	1,50%		
	°C in circuit	°C in circuit	Testverantwoordelijke
Dag 1	33		
Dag 3	47		
Dag 5	30		
Dag 7	21		
Dag 8	20		
Dag 9			

Dekvloerspecificatie		
Cement per M3		kg
Zand per M3		kg
Plus PP per M3		%

De aangegeven temperaturen zijn temperaturen gemeten in het verwarmingscircuit en niet de omgevingstemperaturen. Zou de gewenste eindwaarde nog niet bereikt zijn, gelieve dan de vloerverwarming blijvend op 35°C aanlaten. Om een bovenvloer te mogen plaatsen moet de temperatuur van de dekvloer onder de 25°C bedragen.

#### Opmerkingen

.....

.....

Plaats: .....

Datum: .....

Aannemer/opdrachtgever: .....