

Bestekvoorschrift 1/1 (2012)

Chemsta Speed

Toepassingsgebied: zandcement dekvloer met een versnelde droogtijd

Bestektekst voor een sneldrogende dekvloer door toevoeging van sneldrogend additief.

POS. Afleveren en verleggen van een sneldrogende, zwevende of hechtende dekvloer mits toevoeging van het additief Chemsta Speed.

Technische eigenschappen:

- Gereduceerde droogtijden tot 2 dagen
- Verbeterd de mechanische eigenschappen; verbeterde buig- en druksterkte.
- Plastificerende werking; Chemsta Speed verbeterd de afwerking en de pompbaarheid van de zandcementdekvloer.
- Krimp en scheurvorming wordt geminimaliseerd door de waterbesparing in het cementmengsel.
- Voor een dichtere en sterkere oppervlak.

Product informatie:

Productnaam:	Chemsta Speed
Vorm:	Bruine vloeistof
Dosering: van	1,5% van het cementgewicht voor droogtijd van 2 tot 5 dagen
Buigtreksterkte:	> 4 N/mm ²
Druksterkte:	> 25 N/mm ²
Getest op prisma's:	40x40x160mm
Dikte chape vanaf:	60mm

Al de bijkomende technische gegevens en voorwaarden zijn te vinden in de technische fiche.

Belangrijk!!

- **De droogtijd is behaald eens de dekvloer minder dan 2 CM% restvocht bevat (gemeten door CM-meting).**